



Omya Calciprill S14 - LF

Naturgips SO₃ + CaCO₃

Fremstilling: Produktet er fremstillet af kridt hvorefter det er granuleret

Analysedata: Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialet er et naturprodukt, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

Kemisk analyse:

	Typisk værdi	Enhed
CaCO ₃	80	mass. -%
SO ₃	35	mass. -%
S	14	mass. -%
Al ₂ O ₃	0,5	mass. -%
H ₂ O	<3	mass. -%
CaO equivalent	53	mass. -%

Typisk kornstørrelse:

	Før granulering	Granuleret	Enhed
< 4,0 mm	100	99	mass. -%
< 3,0 mm	99,5	85	mass. -%
< 2,0 mm	98,5	8	mass. -%
< 1,0 mm	97	< 1	mass. -%
< 0,16 mm	85	< 0,5	mass. -%

Reaktivitet: 80 %
Vægtfylde: 1200 kg/1000
Levering: Bulk og Big Bag
Opbevaring: Produktet bør opbevares tørt.