



dankalk

Mg Svovl Kalk

min. 40 % < 1 mm

Fremstilling: Produktet er fremstillet ved mekanisk blanding af magnesiumkalk og naturgips.

Analysedata: Samtlige analysedata skal betragtes som retningsgivende, da råmaterialerne er naturprodukter, hvis sammensætning varierer indenfor visse grænser.

Middelværdien plus/minus to gange standardafvigelsen ($\bar{X} \pm 2 \times s$) angiver grænserne, indenfor hvilke 95 % af vores analyseresultater vil falde.

Kemisk analyse:

		Mindste værdi	S
Neutraliserende evne	(CaCO ₃)	76,8 %	0,5
Calcium	(Ca)	30,7 %	0,5
Magnesium	(Mg)	2,4 %	0,3
Svovl	(S)	0,8 %	0,3

Levering: Produktet leveres i Bulk.

Vægtfylde: Løst 1,2 kg/m³ (Vejledende).

Datablad/DLG Svovlkalk/februar/2023